


**Центральный научно-исследовательский институт
строительных конструкций им. В.А. Кучеренко
(ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко)
филиал ФГУП НИЦ «Строительство»**

**"Лаборатория противопожарных исследований, сертификационных испытаний
и экспертизы в строительстве"
(ЛПСИЭС ЦНИИСК)**

109428 г. Москва, 2-я Институтская ул., д.6; тел 174-78-90

Лицензия ГУГПС МЧС РФ России № 1 / 06312



Утверждаю:

Директор института

В.М. Горпинченко

2005 г.

ПРОТОКОЛ

**огневых испытаний по ГОСТ 31251-2003 системы «Саратест-
System В» наружной теплоизоляции фасадов зданий**

(№ 15Ф-05)

Заведующий
ЛПСИЭС ЦНИИСК

A.V. Пестрицкий

Москва, 2005 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1 Общие сведения.....	2
2. Краткое описание объекта испытания.....	3
3. Метод испытания.....	7
4. Испытательное оборудование.....	7
5. Средства измерения и регистрация.....	8
6. Процедура приемки образцов для проведения испытаний.....	8
7. Условия проведения испытаний.....	9
8. Основные результаты испытаний.....	9
9. Оценка по результатам испытаний класса пожарной опасности системы «Capatect WDVS B» теплоизоляции фасадов зданий	15
10. Выводы.....	16
Приложение 1.....	21
Приложение 2.....	32
Приложение 3.....	36
Приложение 4.....	58
Приложение 5.....	71

1. Общие сведения

Заказчик	ООО «Лакуфа ГмбХ Лаки и краски» (ФРГ), ООО «Капарол». Адрес: 125212, г. Москва, Выборгская ул. 16/4.
Исполнитель	Лаборатория противопожарных исследований (ЛПИСИЭС) ЦНИИСК им. Кучеренко
Объект испытания	Система «Capatect WDVS B» наружной теплоизоляции фасадов зданий с утеплителем из плитного пенополистирола марки ПСБ-С-25 (25Ф).
Метод испытания	ГОСТ 31251-2003 «Конструкции строительные. Методы определения пожарной опасности. Стены наружные с внешней стороны».
Наименование представленной технической документации	«Проект образца наружной теплоизоляции Capatect-System B на фрагменте «фасада здания»»/М.: ООО «Капарол», 2005 г. «Альбом технических решений для массового применения. Многослойная теплоизоляционная система «Capatect WDVS B»/М.: ООО «Капарол», 2004 г. «Инструкция по применению теплоизоляционных композиционных систем Capatect»/М.: «Капарол», 2003 г.
Разработчик технической документации	ООО «Капарол».
Изготовитель образца системы	ООО «Капарол».
Дата проведения испытаний	27.06.2005 г.

2. Краткое описание объекта испытания

Для испытаний Заказчиком был представлен смонтированный на фрагменте железобетонной стены образец системы «Capatect WDVS В» наружной теплоизоляции фасадов зданий. Размеры образца - 3,1x5,05 м (ширина x высота).

Система представляет собой многослойную конструкцию, включающую в себя полимерный утеплитель из пенополистирольных плит с рассечками и окантовками из минераловатных плит по контуру проемов, kleевую прослойку для приклеивания утеплителя и рассечек (окантовок) к фасадной стене здания (строительному основанию), фасадные дюбели для дополнительного крепления утеплителя, рассечек и окантовок к строительному основанию и наружную многослойную декоративно-защитную штукатурку. Последняя включает в себя внутренний базовый (защитный) слой, армируемый стеклосеткой, и внешний отделочный (декоративный) слой. Декоративно-защитная штукатурка выполняется с использованием специальных составов. В системе используются также различные вспомогательные материалы и изделия - цокольные профили, усиливающие угловые профили, угловая сетка, уплотнители зазоров, краски, фасадные отделочные профили и др.

В системе предусматривается защита периметра проемов в фасадной стене, с ее внешней стороны, полосами из негорючих (по ГОСТ 30244-94) фасадных минераловатных плит на основе базальтового волокна, а также устройство горизонтальных рассечек из аналогичных минераловатных плит по всему периметру здания в уровне нижней и верхней отметок применения системы, а также в уровне верхнего обреза оконных проемов, но не реже, чем через 4 м по высоте.

В качестве полимерного утеплителя в системе предусматривается применение:

- плит пенополистирольных ПСБ-С по ГОСТ 15588-86 средней плотности 15,1...19 кг/м² производства ООО «Полистирол» (Россия, г.Екатеринбург) из сырья марки KF-262 «Styropor» фирмы «BASF» (Германия, Ю.Корея);

- плит фасадных теплоизоляционных пенополистирольных ПСБ-С-Ф по ТУ 2244-016-17955111-00, одновременно отвечающих требованиям ГОСТ 15588-86, средней плотности 16,1...18 кг/м³, группы горючести Г1 по ГОСТ 30244-94, производства ЗАО«Мосстрой-31» (Россия, г.Москва) из сырья марки KF-262 фирмы «BASF» (Ю.Корея) или из сырья марки R-240 фирмы «LG» (Ю.Корея);

- плит пенополистирольных теплоизоляционных для наружного утепления («фасадных») ПСБ-С-Ф по ТУ 2244-051-040011232-99, одновременно отвечающих требованиям ГОСТ 15588-86, средней плотности 15,1...18 кг/м³, группы горючести Г3/Г4 по ГОСТ 30244-94, производства ОАО «Мосстройпластмасс» (Россия, Московская обл., г.Мытищи) из сырья марки NF 714

фирмы «Styrochem OY» (Финляндия) или из сырья марки F 215 фирмы «BASF» (Германия);

- плит пенополистирольных ПСБ-С по ГОСТ 15588-86 средней плотности 15,1...17 кг/м³, группы горючести Г3/Г4 по ГОСТ 30244-94, производства ОАО «Мосстройпластмасс» (Россия, Московская обл., г.Мытищи) из вышеуказанного сырья и одноименных плит такой же средней плотности и группы горючести производства ООО «КНАУФ ГИПС» (Россия, Московская обл., г.Красногорск-5) из сырья марки NF 414 фирмы «Styrochem OY» (Финляндия) или из сырья марки F 215 фирмы «BASF» (Германия);

- плит пенополистирольных KNAUF Therm Facade по ТУ 2244-003-50934765-202 средней плотности 15,1...17 кг/м³ производства ООО «КНАУФ ГИПС» (Россия, Московская обл., г. Красногорск) из сырья марки SE-2000 фирмы SHIN-HO (Ю. Корея);

- плит пенополистирольных ПСБ-С и ПСБС-Ф (фасадных) по ГОСТ 15588-86*, средней плотности 15,1... 18 кг/м³, группы горючести Г2/Г3 по ГОСТ 30244-94, производства ООО «ФТТ-Пластик» (Россия, Удмуртская республика, г.Ижевск) из сырья марки SE-2000 фирмы «SHIN-HO» (Ю.Корея) или из сырья марки KF 262M фирмы «BASF» (Германия, Ю.Корея);

- плит пенополистирольных ПСБ-С и ПСБ-С-Ф (фасадных) марки 25(25Ф) других производителей, официально допущенных для испытания в фасадных системах.

Максимальная суммарная толщина полистирольного утеплителя в системе не должна превышать 200 мм.

В качестве материала для рассечек и окантовок пенополистирольного утеплителя в системе преимущественно применяется минераловатная плита (базальтовая) «NOBASIL FKD» негорючая (НГ по ГОСТ 30244-94), производства фирмы «IZOMAT a.s.» (Словакия). Возможно также использование в системе теплоизоляции других негорючих минераловатных плит с волокнами из каменных пород и с температурой плавления волокна не менее 1000°C, имеющих «Техническое свидетельство» на право применения в фасадных системах.

В системе «Capatect WDVS B» предусматривается также применение:

- грунтовок «Capatect-Putzgrund 610» и «Capatect-Konzentrat 111» производства фирмы «Deutsche Amphibolin Werke von Robert Murjan Stiftung & Co.Kg» (Германия) - для грунтования (пропитки) строительного основания перед наклейкой теплоизоляционных плит и для подготовки базового (армированного) слоя штукатурки системы перед нанесением декоративного (отделочного/финишного) слоя из акрилсодержащих («дисперсионных») штукатурных составов;

- клеевых составов: «Capatect-Klebemasse 190S», «Capatect-Rollekleber 615» - только для приклеивания к строительному основанию плит пенополистирольного утеплителя в зависимости от ровности поверхности основания; или «Capatect-Daemmkleber 185», «Capatect-Klebe- und Dichtungsmasse 114» -

для приклеивания к строительному основанию как плит пенополистирольного утеплителя так и минераловатных плит рассечек и окантовок; или «Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190» или «Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186M» (только при машинном нанесении)- для приклеивания к строительному основанию как плит пенополистирольного утеплителя, так и минераловатных плит рассечек и окантовок, и для создания базового (армированного) слоя декоративно-защитной штукатурки системы; все выше перечисленные составы производства вышеуказанной фирмы «Deutsche Amphibolin Werke von Robert Murjan Stiftung & Co.Kg» (Германия); состав «Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190» выпускается также фирмой «Matchiewski» (Польша);

- штукатурных минеральных состав: «Capatect-Mineral-Leichtputze R» или «Capatect-Mineral-Leichtputze K» или «Capatect-Edelkratzputz K40» или «Capatect-Modellier-und Spachtelputz 134» или «Capatect-Mineralputz 146R, 147K» производства фирмы «Deutsche Amphibolin Werke von Robert Murjan Stiftung & Co.Kg» (далее по тексту – сокращенно «DAW»);

- или штукатурных акрилсодержащих («дисперсионных») составов: «Capatet-Fassadenputze R» или «Capatect-Fassadenputze K» или «Capatect-Fassadenputze K10» или ««Capatect-Buntein-Sockelputz 691»;

- фасадная силикатная краска «Capatect-SI-Fassadenfinisch 130» - для тонкослойной окраски наружной поверхности отделочного слоя минеральных штукатурок системы; фасадная силиконовая краска ««Caparol TermoSan»

- только для ремонтных работ по всем типам штукатурок системы;

- дюбелей фасадных для крепления утеплителя – забивные, винтовые, со стальным сердечником, пластмассовым (полиамидным) защитным колпачком и гильзой;

- сеток стеклянных с полимерной пропиткой производства ОАО «Тверьстеклопластик» (Россия, г. Тверь), фирмы «Saint-Gobain Vertex a.s.» (Чехия), фирмы «Vitrulan Textilglas GmbH» (Германия) и фирмы «Valmietra stikla skiedra» (Латвия) - для армирования базового слоя штукатурки системы;

- цокольных алюминиевых профилей, дюбелей для их крепления, усиливающих пластиковых (ПВХ) уголков с вклеенной стеклосеткой, герметиков, уплотнителей, фасадных отделочных профилей и др.

Монтаж рассматриваемой системы теплоизоляции «Capatect WDVS В» на наружную поверхность стены здания включает в себя следующие основные операции:

- подготовка наружной поверхности фасадной стены, которая заключается в удалении поврежденного штукатурного слоя (при его наличии), обеспыливании, зачеканке и затирке возможных трещин; при необходимости выполняются работы по укреплению наружного слоя поверхности стены с использованием специальных составов;

- нарезка и приклеивание к стене с помощью одного из вышеуказанных kleевых составов полос стеклосетки по всему контуру проемов в фа-

садных стенах с выпуском «хвостов» внутрь проемов, а после необходимого технологического перерыва приклеивание с помощью этого же состава полос из минераловатных плит по боковым и нижней сторонам проемов в качестве окантовок и вдоль верхнего обреза проемов - в качестве горизонтальных рассечек;

- крепление указанных минераловатных полос к стене здания дюбелями после необходимого технологического перерыва для схватывания и набора первичной прочности клеевого слоя;

- нарезка и приклеивание к стене пенополистирольных плит с помощью соответствующего клеевого состава, а после необходимого технологического перерыва для схватывания и набора первичной прочности клеевого слоя - их механическое крепление к стене дюбелями;

- нанесение соответствующего клеевого состава для организации базового слоя штукатурки на поверхность открытых граней смонтированных по периметру проемов минераловатных окантовок и горизонтальных рассечек, установка на внешнее открытое ребро соответствующей окантовки (рассечки), по всей ее длине, пластикового перфорированного ПВХ-уголка со встроенными стеклосетчатыми косынками путем полного «втапливания» уголка в клеевой состав;

- нанесение на всю наружную поверхность смонтированного полистирольного утеплителя и непроработанные участки окантовок и рассечек из минераловатных плит базового штукатурного слоя из этого же состава, «втапливание» - затирка в него армирующей стеклосетки и выравнивание штукатурного слоя; при этом у углов оконных проемов, со стороны нанесения базового слоя, по аналогичной технологии устанавливаются полоски в форме ласточкиного хвоста из вышеуказанной стеклосетки с габаритом размером в плане не менее 0,2x0,4 м

- суммарная толщина базового слоя штукатурки должна составлять не менее 3,5 мм по «глади» стены и не менее 4,5 м на откосах проемов;

- после технологического перерыва на поверхность армированного (базового) слоя штукатурки наносится декоративный (отделочный) штукатурный слой одного из вышеуказанных соответствующих штукатурных составов; незамедлительно осуществляется выравнивание и затирка отделочного слоя с приданием ему соответствующей текстуры; перед нанесением «дисперзионных» декоративных штукатурок поверхность базового слоя предварительно огрунтовывается соответствующей вышеуказанной грунтовкой;

- суммарная толщина декоративно-защитной штукатурки системы, включая защитный базовый и отделочные слои, должна составлять не менее 5,5 мм по «глади» (на основной плоскости) стены и не менее 6,5 мм на откосах проемов.

При монтаже системы теплоизоляции на фрагменте фасада для огневых испытаний использовались следующие из вышеприведенных материалов и изделий:

- плиты пенополистирольные марки ПСБ-С-25(Ф) со средней

плотностью 17,2 кг/м³ производства ООО «Полистирол» (Россия, г. Екатеринбург); минераловатные плиты (базальтовые) «NOBASIL FKD»; дюбели фасадные TID-T 8/60x260 мм и SDM-T 8/60x260 производства фирмы «EJOT Kunststofftechnik GmbH» (Германия); вышеуказанные составы «Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190» (приклеивание плит утеплителя, рассечек и окантовок к строительному основанию, выполнение базового слоя штукатурки) и «Capatect-Mineral-Leichtputz K20» (выполнение декоративного (финишного) слоя штукатурки); усиливающие перфорированные ПВХ-уголки со встроенной стеклосеткой «Capatect-Gewebe-Eckschutz 657/2»; армирующая стеклосетка SD 4420 фирмы «Vitralan» (Германия); сетчатые элементы для диагонального армирования углов проемов «Capatect-Diagonalarmierung 651/100»; цокольная шина «Capatect-Sockelschiene 6700/20» и дюбели «Capatect-Montage-Schrauben 612/06» для ее крепления.

Средняя суммарная толщина многослойного штукатурного слоя системы при ее монтаже на фрагменте фасада составляла 5,5 мм, толщина пенополистирольного и минераловатного утеплителя 200 мм, высота (ширина) поперечного сечения минераловатных рассечек (окантовок) по периметру оконных проемов - 150 мм.

Протокол идентифицированного контроля плит пенополистирола ПСБ-С-25(Ф), отобранного 27.06.2005 г. из образца фасадной системы «Capatect WDVS B», предназначенного для огневых испытаний, приведен в Приложении № 5.

Смонтированный и испытанный на фрагменте железобетонной стены образец системы теплоизоляции «Capatect WDVS B» полностью соответствует вышеуказанному «Проекту ...», представленному в Приложении 1 настоящего Протокола, и вышеуказанному «Альбому технических решений...».

Общий вид образца фасадной системы к моменту начала испытаний представлен на рис.4.1 Приложения 4.

3. Метод испытания

Огневые испытания фрагмента стены с образцом системы «Capatect WDVS B» теплоизоляции фасадов зданий по определению «класса пожарной опасности с внешней стороны» проводились в соответствии с требованиями ГОСТ 31251-2003 «Конструкции строительные. Методы определения пожарной опасности. Стены наружные с внешней стороны».

Для оценки класса пожарной опасности с внешней стороны систем утепления фасадов и наружных стен, в том числе со смонтированными на них системами утепления (фасадными системами), в вышеуказанном ГОСТ установлены следующие критерии:

а) наличие/отсутствие теплового эффекта от горения или термического разложения материалов образца фасадной системы или наружной стены, в том числе со смонтированной фасадной системой, и значение этого эффекта;

б) возникновение / отсутствие вторичного источника зажигания при испытании фасадной системы или наружной стены, в том числе смонтированной на ней фасадной системой;

в) наличие / отсутствие обрушения из образца фасадной системы или наружной стены, в том числе со смонтированной фасадной системой, хотя бы одного элемента конструкции массой 1,0 кг и более;

г) наличие / отсутствие и размеры «повреждения» материалов образца системы или наружной стены, в том числе со смонтированной на ней фасадной системой.

4. Испытательное оборудование

Испытания проводились на экспериментальной базе ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко (аттестат аккредитации зарегистрирован в Государственном реестре системы сертификации ГОСТ Р № RU 9001.6.1.) на установке для огневых испытаний образцов систем утепления наружных стен зданий (фасадных систем) и наружных стен, в том числе со смонтированными фасадными системами, в г. Златоусте Челябинской области.

5. Средства измерения и регистрации

Схема проведения огневых испытаний и схемы расстановки при испытаниях средств измерения на образце системы наружной теплоизоляции фасадов зданий, смонтированном на фрагменте железобетонной стены, представлены в Приложении 2 настоящего Протокола.

Для измерения температуры на выходе из огневой камеры печи и по высоте "газовой колонки" с внешней стороны образца фасадной системы использовались термоэлектрические преобразователи (термопары) типа ТХА-0806 по ГОСТ 3044-77 с диаметром проволоки 1,25 мм.

Для измерения температуры в характерных точках конструкции образца фасадной системы использовались термоэлектрические преобразователи (термопары) типа ТХА-0806 по ГОСТ 3044-77 с диаметром проволоки 0,45 мм.

Пределы измерения: 0-1300°C;

Погрешность измерения: 0,5%;

Очередной срок поверки: 12.2005 г.

Для измерения в процессе огневых испытаний значений плотности поглощенного теплового потока в геометрическом центре имитации оконного проема и в уровне верхнего горизонтального торца образца использовались охлаждаемые неселективные датчики теплового потока типа ФОА 032.

Характеристики датчика Д1 (заводской номер БЫ 085):

Пределы измерения: 0-60 кВт/ м²;

Погрешность измерения: не более 20%;

Очередной срок поверки: 12.2005г.

Характеристики датчика Д2 (заводской номер БЫ 100):

Пределы измерения: 0-60 кВт/м²;

Погрешность измерения: не более 20%;

Очередной срок поверки: 12.2005 г.

Для регистрации и записи в процессе испытаний температур и тепловых потоков использовались:

1. электронный 48-ми канальный информационно-измерительный комплекс ГРЦ «КБ им. Академика В.П. Макеева»;

2. прибор автоматический следящего уравновешивания типа КСП-4 008 УКХЛИ-2 в качестве контрольного прибора.

Пределы измерения 0-1300°C.

Погрешность измерения 0,5 %.

Очередной срок поверки 12.2005 г.

3. секундомер типа СДС_{пр}-1 с ценой деления 0,2 сек; очередной срок поверки 12.2005 г; в качестве контрольного прибора для регистрации времени испытания.

6. Процедура приемки образцов для проведения испытания

Образец фасадной системы теплоизоляции был смонтирован специалистами Заказчика в последней декаде мая 2005 г. и был принят к испытаниям 27.06.2005 г. руководителем ЛПИСИЭС ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко А.В.Пестрицким.

7. Условия проведения испытания

Огневые испытания проводились 27.06.2005 г.

Температура воздуха - +12...14°C;

Относительная влажность воздуха - 62%;

Скорость движения воздуха в помещении - не более 0,5 м/сек.

8. Основные результаты испытаний

8.1. Термовой режим испытания и его отклонения соответствовали требованиям ГОСТ 31251-2003.

Графики изменения температуры в контрольных точках факела с внешней стороны образца фасадной системы и графики изменения поглощенного теплового потока в контрольных точках Д1 и Д2 на поверхности образца с указанием значений «термового эффекта» в процессе огневых испытаний приведены в Приложении 3 настоящего Протокола.

8.2. Результаты визуальных наблюдений за объектом в процессе огневых испытаний

Время начала испытаний: 11 ч 18 мин 20 сек.

Время окончания испытаний: 12 ч 03 мин 30 сек.

Время от начала испытаний (мин-сек)	Визуальные наблюдения (в т.ч. по видеозаписи эксперимента)		
		1	2
00-00	- значение температуры, регистрируемой факельной термопарой №1, достигло 120°C; начало огневых испытаний ;		
02-00	- количество выходящих из огневой камеры установки через оконный (огневой) проем образца (далее по тексту – сокращенно ОП) газообразных продуктов горения пожарной нагрузки визуально постепенно увеличивается; наружная поверхность штукатурки системы на боковых откосах ОП и на основной плоскости образца, в пределах центрального вертикального створа примерно на ширину ОП, от уровня верхнего откоса ОП до верхнего торца образца, покрывается сажей и копотью от горения пожарной нагрузки;		
03-00(05)	- начало выхода из огневой камеры установки через ОП образца факела пламени от горения пожарной нагрузки;		
04-00	- вершина выходящего через ОП факела пламени колеблется в уровне 0,3...0,6 м над верхним откосом ОП; процесс закопчения наружной поверхности штукатурки системы на боковых откосах ОП и от уровня верхнего откоса ОП до верхнего торца образца продолжается;		
05-00	- вершина выходящего через ОП на фасад факела пламени колеблется в уровне 0,5...0,8 м над ОП;		
07-00	- то же в уровне 1...1,4 м над ОП;		
09-00	- то же в уровне 1,2...1,6 м над ОП;		
10-00	- сажа и копоть на боковых откосах ОП постепенно выгорает; в остальном – без видимых дополнительных изменений;		
11-25(40)	- появление в факеле пламени с внешней стороны образца системы единичных небольших кратковременных (длительностью до 1 сек) «всполохов» вследствие сгорания в факеле выходящих порциями через штукатурку системы на участке между ОП и нижним откосом имитации оконного проема (далее по тексту – сокращенно ИОП) газообразных продуктов термодеструкции плитного пенополистирола; вершина выходящего из ОП факела пламени колеблется в уровне 1,4...1,8 м над ОП;		

1	2
12-30(40)	- начало выделения газообразных продуктов со стороны наружной поверхности нижнего откоса ОП; эти продукты сразу же затягиваются воздушным потоком внутрь огневой камеры установки;
13-20(30)	- возникновение локального короткопламенного горения на нижнем откосе ОП, по его наружному продольному ребру; по-видимому горит пластиковый усиливающий уголок на этом ребре; вершина выходящего из ОП на фасад факела пламени колеблется в уровне 1,4...1,8 м над ОП;
14-30(40)	- начало «парения» полотна рубероида, установленного вдоль нижнего торца образца; короткопламенное горение на наружном продольном ребре нижнего откоса ОП постепенно затухает;
15-20(30)	- вышеуказанное короткопламенное горение на нижнем откосе ОП визуально прекратилось, газовыделение со стороны его наружной поверхности продолжается; сажа на боковых откосах ОП практически полностью выгорела; «всполохи» в факеле пламени с внешней стороны образца системы стали более отчетливыми;
18-00	- «парение» рубероида усиливается; газовыделение со стороны наружной поверхности штукатурки нижнего откоса ОП практически прекратилось; «всполохи» в факеле пламени стали менее отчетливыми; вершина выходящего из ОП факела пламени колеблется в уровне 1,4...1,7 м над ОП;
19-45(55)	- возникновение локального спародического короткопламенного горения в уровне 0,1...0,15 м над верхним откосом ОП; площадь этой зоны горения – 0,5...1,5 дм ² , зона соосна вертикальной оси симметрии образца;
21-00	- «всполохи» в факеле пламени визуально прекратились; горение в локальной зоне над верхним откосом ОП также прекратилось;
23-00	- без видимых дополнительных изменений;
25-00	- вершина выходящего из ОП факела пламени колеблется в уровне 1,2...1,4 м над верхним откосом ОП;
27-00	- то же в уровне 1...1,3 м над ОП, «всполохи» в факеле визуально отсутствуют;
29-00	- вершина факела пламени опустилась до уровня 0,7...1,1 м над ОП; факел – визуально слабый;
32-00	- вершина факела пламени опустилась до уровня 0,2...1,6 м над ОП;

1	2
33-00	- органолептически прослеживается слабый запах «органики», характерный для испытываемых конструкций с пенополистиролом;
34-00	- факел пламени от догорающей пожарной нагрузки начинает в отдельные моменты уходить внутрь огневой камеры установки;
36-00	- запах органики усиливается;
38-00	- факел пламени от догорающей пожарной нагрузки полностью ушел внутрь огневой камеры установки; на фасад не выбрасывается;
38-05...45-05	- без видимых дополнительных изменений;
45-15	- окончание огневого испытания.

В части визуальных наблюдений в процессе огневых испытаний образца фасадной системы теплоизоляции «Capatetct WDVS B» следует отметить следующее:

- расслоение отделочного и базового слоев в штукатурке системы в процессе испытаний визуально не наблюдалось;
- падение с образца фасадной системы каких-либо элементов и частиц отсутствовало;
- воспламенение и горение полотна рубероида отсутствовали;
- в процессе испытания и после его завершения органолептически прослеживался запах «органики», характерный для испытываемых конструкций с пенополистиролом.

8.3. Результаты обследования объекта после проведения испытания

Конструктивные элементы образца системы	Состояние	
	1	2
Декоративно-защитная штукатурка (фактическая суммарная толщина в образце системы по результатам замеров -5,5...6 мм, в том числе толщина отделочного (финишного) слоя - 2 мм) [см.рис.4.2...4.12 Приложения 4]		<ul style="list-style-type: none"> - отколы штукатурки в образце фасадной системы отсутствуют; - наличие 3-х поперечных трещин с шириной раскрытия до 1 мм на верхнем откосе оконного (огневого) проема (далее по тексту – сокращенно ОП); 2-е из них выходят на основную плоскость образца, на высоту 0,05...0,15 м; по длине наружного продольного ребра верхнего откоса ОП в штукатурке местами возникла трещина с шириной раскрытия 1...1,5 мм и глубиной 1...3 мм; по всей остальной длине этого ребра воз-